

BLACK 535

BK535

TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE	35%
-------------------------------	-----

RECHAZO DE LUZ ULTRA VIOLETA	96%
---------------------------------	-----

RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	34%
-----------------------------------	-----

FUERZA A LA ROTURA (Lib/pulg)	136
----------------------------------	-----

Propiedades solares típicas con películas montadas sobre vidrios de 3 mm.
Todos los datos han sido medidos acorde con los estándares de ASTM,
ASHRAE y AIMICAL, usando la metodología NFRC con LBNL'S window 5.0

BLACK 550
BK550

TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE	50%
-------------------------------	-----

RECHAZO DE LUZ ULTRA VIOLETA	96%
---------------------------------	-----

RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	29%
-----------------------------------	-----

FUERZA A LA ROTURA (Lib/pulg)	136
----------------------------------	-----

Propiedades solares típicas con películas montadas sobre vidrios de 3 mm.
Todos los datos han sido medidos acorde con los estándares de ASTM,
ASHRAE y AIMICAL, usando la metodología NFRC con LBNL'S window 5.0

BLACK 520
BK520

TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE	20%
-------------------------------	-----

RECHAZO DE LUZ ULTRA VIOLETA	96%
---------------------------------	-----

RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	38%
-----------------------------------	-----

FUERZA A LA ROTURA (Lib/pulg)	136
----------------------------------	-----

Propiedades solares típicas con películas montadas sobre vidrios de 3 mm.
Todos los datos han sido medidos acorde con los estándares de ASTM,
ASHRAE y AIMICAL, usando la metodología NFRC con LBNL'S window 5.0

BLACK 435
BK435

TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE	35%
-------------------------------	-----

RECHAZO DE LUZ ULTRA VIOLETA	96%
---------------------------------	-----

RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	32%
-----------------------------------	-----

FUERZA A LA ROTURA (Lib/pulg)	112
----------------------------------	-----

Propiedades solares típicas con películas montadas sobre vidrios de 3 mm.
Todos los datos han sido medidos acorde con los estándares de ASTM,
ASHRAE y AIMICAL, usando la metodología NFRC con LBNL'S window 5.0

BLACK 420
BK420

TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE	20%
-------------------------------	-----

RECHAZO DE LUZ ULTRA VIOLETA	96%
---------------------------------	-----

RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	38%
-----------------------------------	-----

FUERZA A LA ROTURA (Lib/pulg)	112
----------------------------------	-----

Propiedades solares típicas con películas montadas sobre vidrios de 3 mm.
Todos los datos han sido medidos acorde con los estándares de ASTM,
ASHRAE y AIMICAL, usando la metodología NFRC con LBNL'S window 5.0

TITANIO 435
SYDS435

TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE	35%
-------------------------------	-----

RECHAZO DE LUZ ULTRA VIOLETA	99%
---------------------------------	-----

RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	60%
-----------------------------------	-----

FUERZA A LA ROTURA (Lib/pulg)	112
----------------------------------	-----

Propiedades solares típicas con películas montadas sobre vidrios de 3 mm.
Todos los datos han sido medidos acorde con los estándares de ASTM,
ASHRAE y AIMICAL, usando la metodología NFRC con LBNL'S window 5.0