

[illegible]

PRODUCTO	% TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE (VLT)	% TRANSMISIÓN SOLAR TOTAL	% REFLEJO SOLAR TOTAL	% ABSORCIÓN SOLAR TOTAL	% REFLEJO DE LUZ VISIBLE INT/EXT	INVERNO U-VALUE	% RECHAZO DE RAYOS UV	% REDUCCIÓN DEL DELUMBRA-MIENTO	COEFICIENTE DE SOMBRA	COEFICIENTE DE GANANCIA DE CALOR	% RECHAZO RAYOS IR @980nm	%TOTAL ENERGIA SOLAR RECHAZADA (TSER)
MATRIX												
MATRIX 10	10	10	50	40	26/29	1.03	99	78	0.21	0.25		79
MATRIX 20	20	20	30	50	18/45	1.04	99	74	0.31	0.35		65
SILVER												
SILVER 20	16	12	63	25	58/58	1.04	99	82	0.21	0.18		82
HÍBRIDAS												
SOLAR GLAZE												
SOLAE GLAZE 40	38	29	22	49	14/17	1.04	99	57	0.46	0.40	73	60
SOLAE GLAZE 50	54	38	19	43	13/14	1.06	99	39	0.54	0.47	69	53
SOLAE GLAZE 70	67	50	11	39	8/9	1.06	99	24	0.69	0.6	53	40
ULTRAVISION CARBÓN												
CARBÓN 20	18				8/9		99		0.40		65	44
CARBÓN 35	35				8/9		99		0.43		65	42
CARBÓN 50	50				8/9		99		0.45		60	40
CERÁMICA												
SUPER IR												
SUPER IR 7080	72	39	16	45	12/12	0.96	99	25	0.60	0.78	80	48
SUPER IR 4090	37	20	38	42	11/23	1.03	99	55	0.36	0.82	90	69
PERFECTION												
PERFECTION 7099	69	39	19	42	12/12	1.05	99	23	0.68	0.82	99	52

